



MEDIENOS SKIEDROS PRODUKTŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Biokuro rūšis	Kodas	Drėgnis % nuo naudojamos masės		Peleningumas % nuo sausosios masės	Frakcijos dydis				Chloro kiekis (% nuo sausosios masės)	Žaliava (1 lentelė)	Leidžiamos priemaišos
		Min.	Maks.		Smulkiųjų frakcijos (<3,15 mm) leidžiamas kiekis, %	Pagrindinė frakcija, mm (min. kiekis %)	Stambioji frakcija (maks. skerspjūvis 6 cm ²), mm (maks. kiekis, %)	Didžiausias leidžiamas ilgis, mm			
Medienos skiedra	SM1	20	45	2	Iki 2 % masės	$3,15 \leq P \leq 63$ (min. 80 %)	>100 (iki 10 % masės)	<150	<0,02%	1;	-
Medienos skiedra	SM1W	35	55	2	Iki 5 % masės	$3,15 \leq P \leq 63$ (min. 80 %)	>100 (iki 10 % masės)	<150	<0,02%	1; 2;	-
Medienos skiedra	SM2	35	55	3	Iki 10 % masės	$3,15 \leq P \leq 63$ (min. 70 %)	>100 (iki 10 % masės)	<150	<0,02%	1; 2; 3.1; 3.2; 3.4; 3.5	Sausi lapai, sausi spygliai
Medienos skiedra	SM3D	35	55	5	Iki 20 % masės	$3,15 \leq P \leq 63$ (min. 60 %)	>100 (iki 10 % masės)	<220	<0,02%	1; 2; 3; 4.3; 4.4	Sausi lapai, sausi spygliai
Medienos skiedra	SM3	35	60	5	Iki 25 % masės	$3,15 \leq P \leq 63$ (min. 60 %)	>100 (iki 10 % masės)	<220	<0,03%	visos	Lapai, spygliai ir žievė
Medienos skiedra	SM4	35	60	7	Iki 30 % masės	$3,15 \leq P \leq 63$ (min. 60 %)	>100 (iki 10 % masės)	<220	<0,03%	visos	Lapai, spygliai ir žievė